


平成19年1月5日

シンコールマテリアル株式会社
愛知県名古屋市中川区
富田町千音寺 3800-1



商品物性判定表

商品名 : エスコート・チンチラ

用途 : 椅子張り (総合 '07-'09)

タイプ : テキスタイル

JABIA : Z-0348

| 試験項目 | 単位 | 方向 | 測定値 | 試験規格 |
|-------|----|----|--------|---------------------------|
| 引張強さ | N | タテ | 933 | JIS L-1096 ストリップ法 |
| | | ヨコ | 886 | |
| 伸び率 | % | タテ | 22.1 | |
| | | ヨコ | 23.7 | |
| 引裂強さ | N | タテ | 34.1 | JIS L-1096 ペンジュラム法 |
| | | ヨコ | 33.6 | |
| 滑脱抵抗力 | mm | タテ | 0.49 | JIS L-1096 B法 |
| | | ヨコ | 0.84 | |
| ピリング | 級 | | 5 | JIS L-1076 A法 10時間 |
| 平面磨耗 | 回 | | 1000以上 | JIS L-1096 平面磨耗 CC-400 |
| 縫い目強さ | N | タテ | 260 | JIS L-1093 |
| | | ヨコ | 292 | |
| 耐光 | 級 | | 3以上 | JIS L0842 |
| 摩擦 | 級 | 乾燥 | 4-5 | JIS L0849 II型 |
| | | 湿潤 | 4-5 | |

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可
椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT 1- 113