

平成19年1月5日

シンコールマテリアル株式会社  
愛知県名古屋市中川区  
富田町千音寺 3800-1



## 商品物性判定表

商品名 : **オレファー**  
用途 : 椅子張り (総合 '07-'09)  
タイプ : テキスタイル  
JABIA : -

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	1362	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	1333	
伸び率	%	タテ	34.2	
		ヨコ	30.6	
引裂強さ	N	タテ	62.7	JIS L-1096 ペンジュラム法
		ヨコ	62.7	
滑脱抵抗力	N	タテ	347	JIS L-1096 ピン引掛け法
		ヨコ	270.3	
ピリング	級		5	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		266	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	440	JIS L-1093
		ヨコ	374	
耐光	級		4以上	JIS L0842
摩擦	級	乾燥	4-5	JIS L0849 II型
		湿潤	4-5	

\* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可  
椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 S M T 1- 94