

平成19年1月5日

シンコールマテリアル株式会社
愛知県名古屋市中川区
富田町千音寺 3800-1



商品物性判定表

商品名 : **ヴィクトリア**
用途 : 椅子張り (総合 '07-'09)
タイプ : テキスタイル
JABIA : PES-0515

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	2010	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	491	
伸び率	%	タテ	21.3	
		ヨコ	16.9	
引裂強さ	N	タテ	45.6	JIS L-1096 ペンジュラム法
		ヨコ	45.9	
滑脱抵抗力	mm	タテ	1.6	JIS L-1096 B法
		ヨコ	1	
ピリング	級		5	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		1000以上	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	402縫糸切れ	JIS L-1093
		ヨコ	407縫糸切れ	
耐光	級		4	JIS L0842
摩擦	級	乾燥	4-5	JIS L0849 II型
		湿潤	4-5	

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可
椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 S M T 1- 109