


2019年1月4日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 瀬戸 健弘



JABIA登録番号 確認書

商品名 : ワイモード

用途 : 椅子張り

難燃性 : 難燃

JABIA : PP-0051

項目	
難燃性素材の登録番号	PP-0051
届出者	シンコールマテリアル株式会社
試験実施事業所	シンコールマテリアル株式会社 千音寺センター
難燃性素材の登録先名	社団法人日本自動車車体工業会
素材分類	0
商品名	ワイモード
登録年月日	2018年9月5日
試験期日	2018年8月29日
試験成績	難燃
装置取扱責任者	瀬戸 健弘
装置登録番号	61
試験条件(燃焼試験時)	
気温 最低	23°C
気温 最高	23°C
相対湿度 最低	52%
相対湿度 最高	52%
指定番号	車体指定第27号

試験成績

試験片番号	燃焼長さ (mm)L	燃焼時間 (秒)t	燃焼速度	燃焼速度の最大値
1	95	70	56	75 難燃性
2	40	55	—	
3	60	56	65	
4	105	84	75	
5	40	42	—	