

2023年3月20日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 瀬戸 健弘



商品物性判定表

商品名 : スローン

用途 : 椅子張り

タイプ : テキスタイル

JABIA : Z-0334

| 試験項目 | 単位 | 方向 | 測定値 | 試験規格 |
|-------|----|----|------------|---------------------------|
| 引張強さ | N | タテ | 1891 | JIS L-1096 ストリップ法 |
| | | ヨコ | 698 | |
| 引裂強さ | N | タテ | 62.7 | JIS L-1096 ペンジュラム法 |
| | | ヨコ | 38.8 | |
| 滑脱抵抗力 | N | タテ | 439.4生地糸切断 | JIS L-1096 ピン引掛け法 |
| | | ヨコ | 469.8生地糸切断 | |
| ピリング | 級 | | 4 | JIS L-1076 A法 10時間 |
| 平面磨耗 | 回 | | 416 | JIS L-1096 平面磨耗 CC-400 |
| 縫い目強さ | N | タテ | 207縫糸切れ | JIS L-1093 |
| | | ヨコ | 224縫糸切れ | |
| 耐光 | 級 | | 4以上 | JIS L-0842 |
| 摩擦 | 級 | 乾燥 | 4-5 | JIS L-0849 II型 |
| | | 湿潤 | 4-5 | |

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

SMT1921-113