


2015年6月1日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 瀬戸 健弘



JABIA登録番号 確認書

商品名 : ライツ
用途 : 椅子張り
難燃性 : 難燃
JABIA : PES-1720

項目	
難燃性素材の登録番号	PES-1720
届出者	シンコールマテリアル株式会社
試験実施事業所	シンコールマテリアル株式会社 千音寺センター
難燃性素材の登録先名	社団法人日本自動車車体工業会
素材分類	ポリエステル
商品名	ライツ
登録年月日	2011年8月4日
試験期日	2011年7月27日
試験成績	難燃
装置取扱責任者	瀬戸 健弘
装置登録番号	61
試験条件(燃焼試験時)	
気温 最低	22℃
気温 最高	25℃
相対湿度 最低	50%
相対湿度 最高	64%
指定番号	車体指定第27号

試験成績

試験片番号	燃焼長さ (mm)L	燃焼時間 (秒)t	燃焼速度	燃焼速度の最大値
1	254	190	81	81
2	254	194	79	
3	254	222	69	
4	254	212	72	
5	254	189	81	