


2015年6月1日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 瀬戸 健弘



JABIA登録番号 確認書

商品名 : ロコ
用途 : 椅子張り
難燃性 : 難燃性
JABIA : Z-0489

項目	
難燃性素材の登録番号	Z-0489
届出者	シンコールマテリアル株式会社
試験実施事業所	シンコールマテリアル株式会社 千音寺センター
難燃性素材の登録先名	社団法人日本自動車車体工業会
素材分類	その他
商品名	ロコ
登録年月日	2015年2月12日
試験期日	2015年2月4日
試験成績	難燃性
装置取扱責任者	瀬戸 健弘
装置登録番号	61
試験条件(燃焼試験時)	
気温 最低	15℃
気温 最高	23℃
相対湿度 最低	45%
相対湿度 最高	59%
指定番号	車体指定第27号

試験成績

試験片番号	燃焼長さ (mm)L	燃焼時間 (秒)t	燃焼速度	燃焼速度の最大値
1	254	169	91	91 難燃性
2	254	220	70	
3	254	208	74	
4	35	207	74	
5	210	216	71	