


2015年6月1日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 瀬戸 健弘



JABIA登録番号 確認書

商品名 : サンダンス

用途 : 椅子張り

難燃性 : 難燃

JABIA : PES-1726

項目	
難燃性素材の登録番号	PES-1726
届出者	シンコールマテリアル株式会社
試験実施事業所	シンコールマテリアル株式会社 千音寺センター
難燃性素材の登録先名	社団法人日本自動車車体工業会
素材分類	ポリエステル
商品名	サンダンス
登録年月日	2011年8月19日
試験期日	2011年8月4日
試験成績	難燃
装置取扱責任者	瀬戸 健弘
装置登録番号	61
試験条件(燃焼試験時)	
気温 最低	23℃
気温 最高	25℃
相対湿度 最低	54%
相対湿度 最高	60%
指定番号	車体指定第27号

試験成績

試験片番号	燃焼長さ (mm)L	燃焼時間 (秒)t	燃焼速度	燃焼速度の最大値
1	254	192	80	89
2	254	237	65	
3	254	172	89	
4	254	232	66	
5	254	176	87	