

平成21年1月5日

シンコールマテリアル株式会社
愛知県名古屋市中川区
富田町千音寺 3800-1

商品物性判定表

商品名 : オレファン
用途 : 椅子張り (総合 '09-'11)
タイプ : 非塩ビ (Olefin)
難燃性 : -
JABIA : -

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強度	N/3cm	タテ	294	JIS K-6772
		ヨコ	117.6	
伸び率	%	タテ	45	JIS K-6772
		ヨコ	250	
引裂強度	N	タテ	49	JIS K-6772
		ヨコ	39.2	
剥離強度	N/3cm	タテ	17.6	JIS K-6772
		ヨコ	17.6	
摩耗色落ち	級	乾布	4	JIS K-6772
		湿布	4	
耐寒試験	異常性		異常なし	JIS K-6772
耐久性	異常性		-	ジャングル 10WK (ウレタン系のみ)

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません。

* PVC=ポリ塩化ビニル * RoHS対応 鉛やカドミウムなど、使用しない環境に優しいEUの基準。

* 非塩ビ=表皮にPVC以外の樹脂を使用したタイプ。

判定: 椅子張り一般用途 使用可 ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMY2-27