

平成21年1月5日

シンコールマテリアル株式会社  
愛知県名古屋市中川区  
富田町千音寺 3800-1

## 商品物性判定表

商品名 : ゼラカーフ  
用途 : 椅子張り (総合 '09-'11)  
タイプ : 非塩ビ(PU)  
難燃性 : -  
JABIA : -

| 試験項目  | 単位    | 方向 | 測定値   | 試験規格                    |
|-------|-------|----|-------|-------------------------|
| 引張強度  | N/3cm | タテ | 416.5 | JIS K-6772              |
|       |       | ヨコ | 419.4 |                         |
| 伸び率   | %     | タテ | 20    | JIS K-6772              |
|       |       | ヨコ | 35    |                         |
| 引裂強度  | N     | タテ | 36.3  | JIS K-6772              |
|       |       | ヨコ | 68.6  |                         |
| 剥離強度  | N/3cm | タテ | 72.5  | JIS K-6772              |
|       |       | ヨコ | 68.6  |                         |
| 摩耗色落ち | 級     | 乾布 | 5     | JIS K-6772              |
|       |       | 湿布 | 5     |                         |
| 耐寒試験  | 異常性   |    | 異常なし  | JIS K-6772              |
| 耐久性   | 異常性   |    | 異常なし  | ジャングル 10WK<br>(ウレタン系のみ) |

\* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません。

\* PVC=ポリ塩化ビニル \* RoHS対応 鉛やカドミウムなど、使用しない環境に優しいEUの基準。

\* 非塩ビ=表皮にPVC以外の樹脂を使用したタイプ。

判定: 椅子張り一般用途 使用可 ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMY2-49