


平成19年1月5日

シンコールマテリアル株式会社  
愛知県名古屋市中川区  
富田町千音寺 3800-1



## 商品物性判定表

商品名 : デラフレッシュ

用途 : 椅子張り (総合 '07-'09)

タイプ : テキスタイル

JABIA : -

| 試験項目  | 単位 | 方向 | 測定値  | 試験規格                      |
|-------|----|----|------|---------------------------|
| 引張強さ  | N  | タテ | 381  | JIS L-1096<br>ストリップ法      |
|       |    | ヨコ | 283  |                           |
| 伸び率   | %  | タテ | 67.1 |                           |
|       |    | ヨコ | 99.3 |                           |
| 引裂強さ  | N  | タテ | 26.3 | JIS L-1096<br>ペンジュラム法     |
|       |    | ヨコ | 20.5 |                           |
| 滑脱抵抗  | N  | タテ | —    | JIS L-1096<br>ピン引掛け法      |
|       |    | ヨコ | —    |                           |
| ピリング  | 級  |    | 5    | JIS L-1076 A法<br>10時間     |
| 平面磨耗  | 回  |    | 1718 | JIS L-1096<br>平面磨耗 CC-400 |
| 縫い目強さ | N  | タテ | 417  | JIS L-1093                |
|       |    | ヨコ | 451  |                           |
| 耐光    | 級  |    | 4    | JIS L0842                 |
| 摩擦    | 級  | 乾燥 | 5    | JIS L0849 II型             |
|       |    | 湿潤 | 4-5  |                           |

\* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可  
椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT 1- 23