

平成19年1月5日

シンコールマテリアル株式会社
愛知県名古屋市中川区
富田町千音寺 3800-1



商品物性判定表

商品名 : モレノ
用途 : 椅子張り (総合 '07-'09)
タイプ : テキスタイル
JABIA : -

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	1529.7	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	1117.8	
伸び率	%	タテ	41.2	
		ヨコ	31.2	
引裂強さ	N	タテ	62.7	JIS L-1096 ペンジューラム法
		ヨコ	62.7	
滑脱抵抗力	N	タテ	255.4	JIS L-1096 ピン引掛け法
		ヨコ	366.7	
ピリング	級		3-4	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		301	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	348縫糸切れ	JIS L-1093
		ヨコ	373縫糸切れ	
耐光	級		3以上	JIS L0842
摩擦	級	乾燥	4-5	JIS L0849 II型
		湿潤	4-5	

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可
椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT 1- 67