

平成19年1月5日

シンコールマテリアル株式会社
愛知県名古屋市中川区
富田町千音寺 3800-1



商品物性判定表

商品名 : ラパス
用途 : 椅子張り (総合 '07-'09)
タイプ : テキスタイル
JABIA : PES-0310

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	487.9	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	377.8	
伸び率	%	タテ	65.2	
		ヨコ	87.9	
引裂強さ	N	タテ	10.9	JIS L-1096 ペンジューラム法
		ヨコ	16.9	
滑脱抵抗力	N	タテ	—	JIS L-1096 ピン引掛け法
		ヨコ	—	
ピリング	級		5(毛羽寄り有り)	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		4410	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	389	JIS L-1093
		ヨコ	370	
耐光	級		4以上	JIS L0842
摩擦	級	乾燥	5	JIS L0849 II型
		湿潤	5	

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 使用可 ・ 不可
椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT 1- 102