

平成21年7月1日

シンコールマテリアル株式会社
愛知県名古屋市中川区福船町3-1



商品物性判定表

商品名 : ゴ布林
用途 : 椅子張り (総合 '09-'11)
タイプ : テキスタイル
JABIA : PES-1067

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	1775	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	1157	
伸び率	%	タテ	41.5	
		ヨコ	37	
引裂強さ	N	タテ	62.7	JIS L-1096 ペンジュラム法
		ヨコ	62.7	
滑脱抵抗力	N	タテ	29.4	JIS L-1096 ピン引掛け法
		ヨコ	59.8	
ピリング	級		4	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		1533	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	346縫糸切れ	JIS L-1093
		ヨコ	348縫糸切れ	
耐光	級		4以上	JIS L-0842
摩擦	級	乾燥	4-5	JIS L-0849 II型
		湿潤	4	

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可
椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT2- 82