

平成21年7月1日

シンコールマテリアル株式会社
愛知県名古屋市中川区福船町3-1



商品物性判定表

商品名 : ミカレッティ
用途 : 椅子張り (総合 '09-'11)
タイプ : テキスタイル
JABIA : PES-1068

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	1402	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	716	
伸び率	%	タテ	44.5	
		ヨコ	34.5	
引裂強さ	N	タテ	62.7	JIS L-1096 ペンジュラム法
		ヨコ	62.7	
滑脱抵抗力	N	タテ	156	JIS L-1096 ピン引掛け法
		ヨコ	157	
ピリング	級		3(モールの花系脱落有り)	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		1122	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	436縫糸切れ	JIS L-1093
		ヨコ	412縫糸切れ	
耐光	級		4以上	JIS L-0842
摩擦	級	乾燥	5	JIS L-0849 II型
		湿潤	5	

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可
椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT 2- 40