

平成21年7月1日

シンコールマテリアル株式会社  
愛知県名古屋市中川区福船町3-1



## 商品物性判定表

商品名 : ザ・チンチラ  
用途 : 椅子張り (総合 '09-'11)  
タイプ : テキスタイル  
JABIA : Z-0348

| 試験項目  | 単位 | 方向 | 測定値    | 試験規格                      |
|-------|----|----|--------|---------------------------|
| 引張強さ  | N  | タテ | 933    | JIS L-1096<br>ストリップ法      |
|       |    | ヨコ | 886    |                           |
| 伸び率   | %  | タテ | 22.1   |                           |
|       |    | ヨコ | 23.7   |                           |
| 引裂強さ  | N  | タテ | 34.1   | JIS L-1096<br>ペンジュラム法     |
|       |    | ヨコ | 33.6   |                           |
| 滑脱抵抗  | mm | タテ | 0.49mm | JIS L-1096 B法             |
|       |    | ヨコ | 0.84mm |                           |
| ピリング  | 級  |    | 5      | JIS L-1076 A法<br>10時間     |
| 平面磨耗  | 回  |    | 1000以上 | JIS L-1096<br>平面磨耗 CC-400 |
| 縫い目強さ | N  | タテ | 260    | JIS L-1093                |
|       |    | ヨコ | 292    |                           |
| 耐光    | 級  |    | 3以上    | JIS L-0842                |
| 摩擦    | 級  | 乾燥 | 4-5    | JIS L-0849 II型            |
|       |    | 湿潤 | 4-5    |                           |

\* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 S M T 2- 107