

平成24年1月6日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区富田町千音寺3800-1

発行責任者 小南 往紀

商品物性判定表

商品名 : **トラディッション**
用途 : 椅子張り (総合 '12-'14)
タイプ : 非塩ビ (PU)
難燃性 :
JABIA : -

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強度	N/3cm	タテ	271	JIS K-6772
		ヨコ	140	
伸び率	%	タテ	79	JIS K-6772
		ヨコ	138	
引裂強度	N	タテ	14.8	JIS K-6772
		ヨコ	24.4	
剥離強度	N/3cm	タテ	23.3	JIS K-6772
		ヨコ	29.5	
摩耗色落ち	級	乾布	5	JIS K-6772
		湿布	5	
耐寒試験	異常性		異常なし	JIS K-6772
耐久性	異常性		異常なし	ジャングル 10WK (ウレタン系のみ)

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません。

* PVC=ポリ塩化ビニル * RoHS対応 鉛やカドミウムなど、使用しない環境に優しいEUの基準。

* 非塩ビ=表皮にPVC以外の樹脂を使用したタイプ。

判定: 椅子張り一般用途 **使用可** ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMY3-1