

2012年1月6日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 小南 往紀

商品物性判定表

商品名 : アズール

用途 : 椅子張り (総合 '12-'15)

タイプ : テキスタイル

JABIA : -

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	1975	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	1226	
伸び率	%	タテ	52	
		ヨコ	17	
引裂強さ	N	タテ	62.7	JIS L-1096 ペンジウム法
		ヨコ	62.7	
滑脱抵抗力	N	タテ	530	JIS L-1096 ピン引掛け法
		ヨコ	526	
ピリング	級		4.5	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		795	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	392縫糸切れ	JIS L-1093
		ヨコ	356縫糸切れ	
耐光	級		4	JIS L-0842
摩擦	級	乾燥	5	JIS L-0849 II型
		湿潤	3	

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT 3- 81