

2012年1月6日

# シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 小南 往紀

## 商品物性判定表

商品名 : フレイバ  
用途 : 椅子張り (総合 '12-'15)  
タイプ : テキスタイル  
JABIA : -

| 試験項目  | 単位 | 方向 | 測定値     | 試験規格                      |
|-------|----|----|---------|---------------------------|
| 引張強さ  | N  | タテ | 1923    | JIS L-1096<br>ストリップ法      |
|       |    | ヨコ | 963     |                           |
| 伸び率   | %  | タテ | 36      |                           |
|       |    | ヨコ | 36      |                           |
| 引裂強さ  | N  | タテ | 62.7    | JIS L-1096<br>ペンジュラム法     |
|       |    | ヨコ | 62.7    |                           |
| 滑脱抵抗力 | N  | タテ | 341     | JIS L-1096<br>ピン引掛け法      |
|       |    | ヨコ | 271     |                           |
| ピリング  | 級  |    | 5       | JIS L-1076 A法<br>10時間     |
| 平面磨耗  | 回  |    | 1218    | JIS L-1096<br>平面磨耗 CC-400 |
| 縫い目強さ | N  | タテ | 338縫糸切れ | JIS L-1093                |
|       |    | ヨコ | 429縫糸切れ |                           |
| 耐光    | 級  |    | 4以上     | JIS L-0842                |
| 摩擦    | 級  | 乾燥 | 4-5     | JIS L-0849 II型            |
|       |    | 湿潤 | 4-5     |                           |

\* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT3- 19