

2012年1月6日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 小南 往紀

## 商品物性判定表

商品名 : ラパス II

用途 : 椅子張り (総合 '12-'15)

タイプ : テキスタイル

JABIA : PES-1734

| 試験項目  | 単位 | 方向 | 測定値         | 試験規格                      |
|-------|----|----|-------------|---------------------------|
| 引張強さ  | N  | タテ | 360.5       | JIS L-1096<br>ストリップ法      |
|       |    | ヨコ | 312.9       |                           |
| 伸び率   | %  | タテ | 56          |                           |
|       |    | ヨコ | 80          |                           |
| 引裂強さ  | N  | タテ | 9.4         | JIS L-1096<br>ペンジュラム法     |
|       |    | ヨコ | 12          |                           |
| 滑脱抵抗  | N  | タテ | —           | JIS L-1096<br>ピン引掛け法      |
|       |    | ヨコ | —           |                           |
| ピリング  | 級  |    | 4.5(毛羽乱れ有り) | JIS L-1076 A法<br>10時間     |
| 平面磨耗  | 回  |    | 4410        | JIS L-1096<br>平面磨耗 CC-400 |
| 縫い目強さ | N  | タテ | 389         | JIS L-1093                |
|       |    | ヨコ | 370         |                           |
| 耐光    | 級  |    | 4以上         | JIS L-0842                |
| 摩擦    | 級  | 乾燥 | 5           | JIS L-0849 II 型           |
|       |    | 湿潤 | 5           |                           |

\* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT 3- 69