

2012年1月6日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 小南 往紀

商品物性判定表

商品名 : パール

用途 : 椅子張り (総合 '12-'15)

タイプ : テキスタイル

JABIA : Z-0414

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	1398	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	1283	
伸び率	%	タテ	26	
		ヨコ	31.5	
引裂強さ	N	タテ	62.7	JIS L-1096 ペンジラム法
		ヨコ	62.7	
滑脱抵抗	N	タテ	204	JIS L-1096 ピン引掛け法
		ヨコ	194	
ピリング	級		5(モールの花糸脱落有り)	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		726	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	410縫糸切れ	JIS L-1093
		ヨコ	309地糸切れ	
耐光	級		3-4	JIS L-0842
摩擦	級	乾燥	5	JIS L-0849 II型
		湿潤	4-5	

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT 3- 21