

2012年1月6日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 小南 佳紀

商品物性判定表

商品名 : パブレナ

用途 : 椅子張り (総合 '12-'15)

タイプ : テキスタイル

JABIA : Z-0333

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	1710	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	780	
伸び率	%	タテ	40.4	
		ヨコ	12.6	
引裂強さ	N	タテ	62.7	JIS L-1096 ペンジュラム法
		ヨコ	55	
滑脱抵抗	N	タテ	234.4生地糸滑脱	JIS L-1096 ピン引掛け法
		ヨコ	305生地糸切断	
ピリング	級		4.5	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		388	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	194縫糸切断	JIS L-1093
		ヨコ	203縫糸切断	
耐光	級		4未満	JIS L-0842
摩擦	級	乾燥	4-5	JIS L-0849 II 型
		湿潤	4-5	

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMT 3- 95