

2015年6月1日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 瀬戸 健弘



商品物性判定表

商品名 : グレイナー

用途 : 椅子張り

タイプ : テキスタイル

JABIA : —

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	1750	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	1410	
伸び率	%	タテ	31.5	
		ヨコ	23	
引裂強さ	N	タテ	43.9	JIS L-1096 ベンジラム法
		ヨコ	58.8	
滑脱抵抗力	N	タテ	853	JIS L-1096 ピン引掛け法
		ヨコ	725	
ピリング	級		5	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		1500以上	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	387縫糸切れ	JIS L-1093
		ヨコ	426縫糸切れ	
耐光	級		3-4	JIS L-0842
摩擦	級	乾燥	4	JIS L-0849 II 型
		湿潤	4	

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。