

2015年6月1日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区福船町3-1

発行責任者 瀬戸 健弘



商品物性判定表

商品名 : クーロン

用途 : 椅子張り

タイプ : テキスタイル

JABIA : Z-0342

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強さ	N	タテ	2071	JIS L-1096 ストリップ法
		ヨコ	2207	
伸び率	%	タテ	35.9	
		ヨコ	25.2	
引裂強さ	N	タテ	62.7	JIS L-1096 ベンジラム法
		ヨコ	62.7	
滑脱抵抗	N	タテ	91.2生地系滑脱	JIS L-1096 ピン引掛け法
		ヨコ	494.3生地系滑脱	
ピリング	級		4	JIS L-1076 A法 10時間
平面磨耗	回		716	JIS L-1096 平面磨耗 CC-400
縫い目強さ	N	タテ	208縫糸切断	JIS L-1093
		ヨコ	238縫糸切断	
耐光	級		4未満	JIS L-0842
摩擦	級	乾燥	4-5	JIS L-0849 II型
		湿潤	4	

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません

判定 : 椅子張り一般用途 (使用可) ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。