


2018年1月5日

シンコールマテリアル株式会社  
愛知県名古屋市中川区富田町千音寺3800-1

発行責任者 瀬戸 健弘



＜次亜塩素酸浸漬試験判定表＞

'18-'20 FURNISHING LEATHER

商品名：ファブリーナ

| 品番     | 5000ppm(0.5%)溶液 |      | 15000ppm(1.5%)溶液 |      |
|--------|-----------------|------|------------------|------|
|        | 色変化             | 硬化度合 | 色変化              | 硬化度合 |
| L-2197 | ◎               | ◎    | ◎                | ◎    |
| L-2198 | ◎               | ◎    | ◎                | ◎    |
| L-2199 | ◎               | ◎    | ◎                | ◎    |
| L-2200 | ◎               | ◎    | ◎                | ◎    |
| L-2201 | ◎               | ◎    | ◎                | ◎    |
| L-2202 | ◎               | ◎    | ◎                | ◎    |
| L-2203 | ◎               | ◎    | ◎                | ◎    |
| L-2204 | ◎               | ◎    | ◎                | ◎    |

\* 試験結果は、実測結果であり保証結果では有りません。

色判定評価 ◎:ほとんど色変化無      硬度判定評価 ◎:ほとんど変化無