


2015年1月5日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区富田町千音寺3800-1

発行責任者 瀬戸 健弘



＜次亜塩素酸浸漬試験判定表＞

'18-'20 FURNISHING LEATHER

商品名 : マニエラ

品番	5000ppm(0.5%)溶液		15000ppm(1.5%)溶液	
	色変化	硬化度合	色変化	硬化度合
L-2162	◎	◎	◎	◎
L-2163	◎	◎	◎	◎
L-2164	◎	◎	◎	◎
L-2165	◎	◎	◎	◎
L-2166	◎	◎	◎	◎
L-2167	◎	◎	◎	◎
L-2168	◎	◎	◎	◎
L-2169	◎	◎	◎	◎
L-2170	◎	◎	◎	◎
L-2171	◎	◎	◎	◎
L-2172	◎	◎	◎	◎
L-2173	◎	◎	◎	◎
L-2174	◎	◎	◎	◎
L-2175	◎	◎	◎	◎
L-2176	◎	◎	◎	◎
L-2177	◎	◎	◎	◎
L-2178	◎	◎	◎	◎
L-2179	◎	◎	◎	◎
L-2180	◎	◎	◎	◎
L-2181	◎	◎	◎	◎
L-2182	◎	◎	◎	◎
L-2183	◎	◎	◎	◎
L-2184	◎	◎	◎	◎
L-2185	◎	◎	◎	◎
L-2186	◎	◎	◎	◎
L-2187	◎	◎	◎	◎
L-2188	◎	◎	◎	◎

L-2189	◎	◎	◎	◎
L-2190	◎	◎	◎	◎
L-2191	◎	◎	◎	◎
L-2192	◎	◎	◎	◎
L-2193	◎	◎	◎	◎
L-2194	◎	◎	◎	◎
L-2195	◎	◎	◎	◎
L-2196	◎	◎	◎	◎
L-2197	◎	◎	◎	◎

*** 試験結果は、実測結果であり保証結果では有りません。**

色判定評価 ◎:ほとんど色変化無

硬度判定評価 ◎:ほとんど変化無