シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区富田町千音寺3800-1

発行責任者 瀬戸 健弘

<次亜塩素酸浸漬試験判定表> '18-'20 FURNISHING LEATHER

商品名:オクタビア

| 品番 | 5000ppm(0.5%)溶液 | | 15000ppm(1.5%)溶液 | |
|--------|-----------------|------|------------------|------|
| | 色変化 | 硬化度合 | 色変化 | 硬化度合 |
| L-2134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L-2145 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*試験結果は、実測結果であり保証結果では有りません。

色判定評価 ◎:ほとんど色変化無 硬度判定評価 ◎:ほとんど変化無