


2018年1月5日

シンコールマテリアル株式会社
愛知県名古屋市中川区富田町千音寺3800-1

発行責任者 瀬戸 健弘



＜次亜塩素酸浸漬試験判定表＞

'18-'20 FURNISHING LEATHER

商品名：ポーラ

品番	5000ppm(0.5%)溶液		15000ppm(1.5%)溶液	
	色変化	硬化度合	色変化	硬化度合
L-2205	◎	◎	◎	◎
L-2206	◎	◎	◎	◎
L-2207	◎	◎	◎	◎

* 試験結果は、実測結果であり保証結果では有りません。

色判定評価 ◎:ほとんど色変化無 硬度判定評価 ◎:ほとんど変化無