

2018年1月5日

シンコールマテリアル株式会社

愛知県名古屋市中川区富田町千音寺3800-1

発行責任者 瀬戸 健弘



商品物性判定表

商品名 : エタナール

用途 : 椅子張り

タイプ : PVC-6MF

JABIA : V-0743

試験項目	単位	方向	測定値	試験規格
引張強度	N/3cm	タテ	185.2	JIS K-6772
		ヨコ	105.5	
伸び率	%	タテ	36.3	JIS K-6772
		ヨコ	183.7	
引裂強度	N	タテ	26.2	JIS K-6772
		ヨコ	22	
剥離強度	N/3cm	タテ	20.1	JIS K-6772
		ヨコ	21.8	
摩耗色落ち	級	乾布	5	JIS K-6772
		湿布	5	
耐寒試験	異常性		異常なし	JIS K-6772
耐久性	異常性		—	ジャングル 10WK (ウレタン系のみ)

* 試験/測定値は、測定値であり保証値ではありません。

* 6物質対応=鉛やカドミウムなど、使用しない環境に優しいEUの基準。

* PVC=ポリ塩化ビニル

* 非塩ビ=表皮にPVC以外の樹脂を使用したタイプ。

判定: 椅子張り一般用途 使用可 ・ 不可

椅子張り用途の判定であり、用途が異なる場合は其の限りではありません。

判定番号 SMY5-75